




# 威海市瀚玉化纺有限公司

## 聚酯无纺布, WD-1

**主要成份:** 聚酯纤维, 粘合剂。

**应用特点:** 100%聚酯纤维, 经泡沫浸渍烘干成型, 纤维经过充分梳理, 纵向强度高, 适用于纵向拉力大, 透气性要求高的场合。 用于半导体屏蔽材料及止水带材料的基础材料, 重量轻、透气性能好、抗拉强度大、抗菌、无毒、易于加工。



## 技术参数

| 性能指标  | 单位               | 型号        |           |           |           |           |           |           |           | 测试方法      |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                  | WD-1-20   | WD-1-30   | WD-1-40   | WD-1-50   | WD-1-60   | WD-1-70   | WD-1-80   | WD-1-90   |           |
| 单重    | g/m <sup>2</sup> | 20±4      | 30±4      | 40±4      | 50±4      | 60±5      | 70±5      | 80±5      | 90±5      | ISO9073-1 |
| 厚度    | mm               | 0.09±0.03 | 0.11±0.03 | 0.14±0.03 | 0.19±0.03 | 0.22±0.03 | 0.24±0.04 | 0.25±0.04 | 0.26±0.04 | ISO9073-2 |
| 抗拉强度  | N/cm             | ≥12       | ≥26       | ≥33       | ≥40       | ≥43       | ≥53       | ≥56       | ≥63       | ISO9073-3 |
| 拉伸率   | %                | ≥10       | ≥12       | ≥12       | ≥12       | ≥12       | ≥12       | ≥12       | ≥12       | ISO9073-3 |
| 短期稳定性 | ℃                | 230       | 230       | 230       | 230       | 230       | 230       | 230       | 230       | Hytest-5  |
| 长期稳定性 | ℃                | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | IEC 216   |
| 含水率   | %                | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ≤1.5      | ISO 287   |

\*厚度的测量工具为千分尺

这些是通常的规格, 其他规格型号可定制。

盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。

地址: 山东省威海市阳亭西路 666 号

电话: 0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

[Http://www.hanyu-tapes.com](http://www.hanyu-tapes.com)

Email: [hanyu@cnhanyu.com](mailto:hanyu@cnhanyu.com)