



威海市瀚玉化纺有限公司

压光聚酯无纺布 WD-4

主要成份：聚酯纤维，胶。

应用特点：100%聚酯纤维，经泡沫浸渍烘干压制成型，纤维经过充分梳理，纵向强度高。用于制作拉力要求高的复合材料，如医用胶带、包装带等。

用于半导体屏蔽材料及阻水带材料的基础材料，重量轻、厚度薄、抗拉强度大、抗菌、无毒、易于加工。



技术参数

性能指标	单位	型号								测试方法
		WD-4-20	WD-4-30	WD-4-40	WD-4-50	WD-4-60	WD-4-70	WD-4-80	WD-4-90	
单重	g/m ²	20±4	30±4	40±4	50±4	60±4	70±5	80±5	90±5	ISO9073-1
厚度	mm	0.05±0.02	0.06±0.02	0.08±0.02	0.10±0.02	0.12±0.02	0.14±0.03	0.16±0.03	0.18±0.03	ISO9073-2
抗拉强度	N/cm	≥12	≥26	≥33	≥40	≥43	≥53	≥56	≥63	ISO9073-3
拉伸率	%	≥10	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12	ISO9073-3
短期稳定性	℃	230	230	230	230	230	230	230	230	Hytest-5
长期稳定性	℃	90	90	90	90	90	90	90	90	IEC216
含水率	%	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5	ISO 287

*厚度的测量工具为千分尺

地址：山东省威海市阳亭西路 666 号

电话：0631 576 4362 Fax: 0631 576 4088

[Http://www.hanyu-tapes.com](http://www.hanyu-tapes.com)

Email:hanyu@cnhanyu.com

这些是通常的规格，其他规格型号可定制。
盘径从 150mm-700mm, 带宽、内径也可定制。